



## LUCITE® AcryloSil plus

### Tipus

Matt fényű sziloxán-erősítésű, fungicid / algicid hatóanyagot tartalmazó szilkát-karakteres diszperziós homlokzatfesték.

### Felhasználási terület

Nagyértékű homlokzatfesték, kiemelkedő vízlepergető hatással és ugyanakkor kiemelkedő vízpára-áteresztő képességgel, mely egyesíti a szilikát- és diszperziós festékek pozitív tulajdonságait. Különösen jól alkalmazható ásványi vakolatokra, de felújító festékként jól tapadó diszperziós bevonatokra is.

### Tulajdonságok

- matt fényű
- enyhén töltött
- időjárásálló
- víztaszító
- vízgőz-áteresztő
- ipari gázok ellen ellenálló
- lúgálló
- könnyen felhordható
- vízzel hígítható, környezetbarát és szagsemleges
- a MixPlus- színezőrendszerben NCS és más ismert színek szerint színezhető
- filmkonzerválószeret tartalmaz, csak kültérben használható

**Kiszerelések:** 1 Liter / 5 Liter / 12 Liter

**Színválaszték:** fehér/

LUCITE® AcryloSil plus a MixPlus- színezőrendszerben számos ismert színek szerint színezhető



**Bázis elnevezése:**  
 1 = trans:paren•  
 2 = ~...|^@...!  
 3 = ^@...!  
 AÁ•:ð}^\\Á^\*^ { |••æ|Á\\^ç^!@^c È

## Műszaki adatok

**Fényesség:** Á Á matt / G<sub>3</sub> æDIN EN 1062 •: ^!â}c

**Szár az rétegvastagság** 100 - 200 µm / E<sub>4</sub> æDIN EN 1062 •: ^!â}c

**Max. szemcseméret:** < 100 µm / S<sub>1</sub> æ DIN EN 1062Á•: ^!â}c

**Vízpára áteresztés:** s<sub>d</sub> – Wert = < 0,14 m (hoch) / V<sub>1</sub> æ DIN EN 1062 •: ^!â}c

**Felületi vízfelvétel:** Á w – Wert = < 0.5 [ kg / (m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup>) ] (\4: ^] ^• / W<sub>2</sub> æ DIN EN 1062 •: ^!â}c

**Sűrűség (20°C-on):** Base 1 = 1,48 g/ml  
 Base 2 = 1,56 g/ml  
 Base 3 = 1,56 g/ml

**Viszkozitás:** Ø^|@ [ !â | •!æÁ \...•: È

**Anyagszükséglet:** \à. 180 ml / m<sup>2</sup> / !...c^\*ÉÁ Ò \* ^ } | ^c ^ • ^ } Á } ^ â ç •: òç5Á • â { æÁ ~|>|^c!^Á ç [ } æç \ [ : â \ ÉÁ ...!â^•A æ|æ]-^|>|^cÁ ^•^c...}Á } æ \* ^ [ áaÁ \æá5••i \* áÁ ...!c...\\^|Á \^|Á •: | { [ ] } æÉÁ U [ ] c [ •A \æá5••i \* áÁ ...!c...\\^cÁ æ: Á æ|æ]-^|>|^cÁ c \* |æá [ ] • i \* [ \Á •: ^!â}cÁ \4: ç^c|^ }>|A æá à^ç [ ] } áÁ \òç | } cÁ-^|>|^c^ } ÉÁæá [ cca^•^cá^ } Á ] !5áæA \...•: òc...•...ç^|Á|^@^cÁ } ^!â} æÉ

**Felhordási hőmérséklet:** Š^ \* æ| | àáÉÁ | Á » ÔÁÉÁæ: Áæ|æ]-^|>|^c!^Á...•Á\4! } ^ ^: ^c...!^!ç [ ] æç \ [ : 5æ }

**Tárolás:** Ò!^á^cáÉÁ5|Á|^: |!cÁ\á•: ^!â}...•à^}ÉÁ@ ç4•^}ÉÁ•: |!æ: [ ] Á...•Á-æ \* ^ { ^ } c^•^ } Ác | ! [ ] æ } á5É

## Felhordási adatok

Használat előtt jól fel kell keverni.

**Száradás 20°C-on és 65% rel. páratartalomnál:** ) HO OHWH iW]liH D V V KHW 4-6 yUD  
 (V iO20 y yUD XWiQ  
 NE.5 QDS HOWHOWpYHO WHUKHOKHW WHOMHVHQ i  
 0DJDVDEE SiUDWDUWDORPQiO pV DODFVRQ\DEE K  
 V]iUDGiVL LG YHO NHOO V]iPROQL

**Felhordás:** (FVHW pV KHQJHU VHJtWVpJpYHO  
 LUCITE® AcryloSil plus IHOKRUGiVUD DONDOPDV PyGRQ J\iU  
 Yt]]HO KtJtWKDWy 1HGYV]tYy DODSIHO OHWHN HVH

**Szerszámok tisztítása:** +DV]QiODW XWiQ D]RQQDO WLv]WD Yt]]HO  
 \$ PXQNDHV]N]]|NHw KDV]QiODW HO WW pV.XWiQ DO



## Untergrundvorbehandlung

Schimmel.- Moos.- oder Algenbeläge restlos vom Untergrund mittels HD-Wäsche entfernen und nach ausreichender Trocknung mit unserer Sanierlösung LUCITE® Algisan einstreichen. Bitte beim Umgang mit fungiziden Anstrichmitteln unbedingt die rechtlichen Vorschriften beachten.

Pflanzenbewuchs und Saugpollen mechanisch entfernen und / oder abflämmen. Flächen gründlich reinigen.

Sinterschichten von Putzen durch Anätzen mit Fluat bzw. Ätzflüssigkeit entfernen und mit klarem Wasser nachwaschen (Herstellervorschriften beachten).

Putze mit Mehlkornschicht abbürsten, durch Fluatieren festigen und mit klarem Wasser nachwaschen.

### **Neue Putze der MG P II und P III nach DIN 18550:**

Erst beschichten nachdem der Putz ausreichend getrocknet ist (i.d.R. 2-3 Wochen, 1 Tag pro mm Putzstärke). Nachputzstellen fluatieren. Rohe Putzstellen mit LUCITE® Sealer, unverdünnt, grundieren. Bei mehhlenden, sandenden, kritischen Flächen ggf. 2x mit LUCITE® Sealer, nass in nass, grundieren.

### **Neuer Beton:**

Eventuell vorhandene Schalöle (Beton) mittels Fluatschaumwäsche und Heißdampfstrahlen entfernen. Kritische Flächen mit LUCITE® Sealer grundieren.

### **Alte Putze der MG P II und P III mit tragfähiger Oberfläche, festem Gefüge und ausreichender Haftung zum Untergrund:**

Reinigen, Staub, sandende Schichten, Moose/ und Algen entfernen. Schadstellen/ Putzschäden sach- und fachgerecht bearbeiten.

Nachputzstellen müssen gut ausgetrocknet und abgebunden sein. Stellen Fluatieren und mit klarem Wasser nachwaschen.

Rohe Putzstellen mit LUCITE® Sealer, unverdünnt, grundieren.

### **Sichtmauerwerk aus Hartbrandsteinen, Kalksandsteinen, Ziegelsteinen, vollfugig vermauert (siehe BFS-Merkblatt):**

Für Anstriche sind nur frostbeständige Vormauersteine ohne Fremdeinschlüsse geeignet. Das Mauerwerk muss riss- und salzfrei sein. Salzausblühungen trocken entfernen, nicht mit Wasser nachreinigen. Rohe Putzstellen mit LUCITE® SilicoFix, unverdünnt, grundieren. BFS Merkblatt Nr. 2 beachten.

Bei dunklen Ziegelsteinen besteht die Gefahr von Verfärbungen (z.B. Eisenoxyd). Diese Flächen grundsätzlich mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren und in jedem Fall Probeanstrich anlegen.

### **Vorhandene, alte Dispersionsfarbanstriche und KH-Putze:**

Nicht tragfähige Altanstrichteile entfernen. Untergrund reinigen. Moose/ Algen und sandende Schichten entfernen (z.B. Hochdruckreinigung).

Schadstellen bearbeiten und nach ausreichender Trocknung mit LUCITE® Sealer, unverdünnt, grundieren. Altanstrich mit LUCITE® AcryloSil plus und 10% LUCITE® Sealer gemischt, grundieren.



## Beschichtungsaufbau

Grund- bzw. Zwischenanstrich, je nach Verarbeitungsweise und Untergrund, max. 10% mit Wasser verdünnt.

Schlussbeschichtung möglichst unverdünnt, max. bis 5% mit Wasser verdünnt.

## Ergänzungsprodukte

### LUCITE® Sealer:

Wasserverdünnbarer Spezial-Tiefengrund auf Acrylbasis für saugfähige, leicht sandende Untergründe und Kalksandstein-Mauerwerk. Zur Untergrundfestigung und Egalisierung der Saugfähigkeit. Als Grundierung für LUCITE® Fassadenfarben auf Reinacrylat- und Acryl Mischpolymerisatbasis.

Nicht unter + 8° C verarbeiten. Streich-, Roll-, oder Spritzauftrag.

Materialverbrauch ca. 80 ml/m<sup>2</sup> (Raue Untergründe entsprechend mehr). Siehe auch Gebindetext. Gebindegröße: 10 Liter

### LUCITE® Uni-Filler:

Faserverstärkte, rissverschlämmende Universal Füllfarbe im Systemaufbau mit LUCITE Acrylosil plus.

## Sicherheitsdaten

Einstufung und Kennzeichnung entnehmen sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter <http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html> downloaden können.

### Produkt-Code / GISCODE gemäß BG-BAU – GISBAU:

Siehe Produktetikett und aktuelles Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 7.3)

Die Betriebsanweisung gemäß §14 der Gefahrstoffverordnung für ihren Betrieb finden Sie unter <http://www.wingis-online.de/>

## Bitte Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten

## Besondere Hinweise

Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen, Spannungen und Formveränderungen, riss- und salzfrei sein. Sinterschichten sind zu entfernen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Beim Beschichten von Flächen mit Salzausblühungen kann keine Garantie gewährt werden.

Untergrund auf Tragfähigkeit für Anstriche prüfen. Lose Altanstriche entfernen.

Farbtonbeständigkeit nach BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse B, Gruppe 1-3 (je nach Farbton)



Leistung verbindet

LUCITE® AcryloSil plus Fassadenfarbe ist abtönbar mit Universal Abtönpaste (z.B. der Firma Mixol). Unbedingt Herstellerangaben beachten. Die UV-Beständigkeit der eingesetzten Abtönkonzentrate ist ggf. bei dem Hersteller zu erfragen.

Bei Ausführung der Arbeiten bitte die VOB, Teil C, DIN 18363, sowie die jeweiligen Merkblätter des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt, beachten.

Zur Vermeidung von Ansätzen größere Flächen nass in nass in einem Zug beschichten.

Bei Beschichtung von optisch zusammenhängenden Flächen auf Chargengleichheit achten und/ oder die benötigte Gesamtmenge (z.b. für einen Fassadengiebel) untereinander mischen.

Nicht auf waagerechten Flächen mit Wasserbelastung einsetzen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten.

Nicht unter + 8° C Luft-, Objekt-, und Trocknungstemperatur anwenden.

LUCITE® AcryloSil plus Fassadenfarbe **nicht mit anderen Anstrichstoffen vermischen** (z.b. Dispersions.- oder Silikatfarben).

Mauerwerk muss frei von aufsteigender Feuchte sein. Eine Hinterfeuchtung der Fassade muss ausgeschlossen sein (Überprüfung der Dachanschlüsse, Fallrohre etc.).

Bei Reinigungsarbeiten, bei denen Wasser in die Kanalisation gelangt, ist die zuständige Behörde zu informieren.

Bei Arbeiten an asbesthaltigen Untergründen unbedingt die TRGS 519 einhalten.

Bei unbekanntem oder nicht genannten Untergründen empfehlen wir einen Probeanstrich, bzw. das Anlegen einer Probefläche.

Niedrige Temperaturen und / oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen um somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Stärker, bzw. ungleichmäßig saugfähige, oder oberflächlich sandende Untergründe vorher mit einem Tiefengrund (z.B. LUCITE® Sealer) egalisieren.

Flächen mit Schimmel-, Algen und/oder Moosbefall gründlich mit handelsüblichen Schimmelfernern, etc. behandeln (bitte die jeweiligen Technischen Produktmerkmale und Verarbeitungshinweise beachten) und gründlich abtrocknen lassen.

Mit unseren Ergänzungsprodukten LUCITE® Algisan und LUCITE® Algizid plus (Sanierlösung und Additiv) stehen Produkte zur Verfügung, die eine Sanierung von bereits befallenen Flächen, sowie eine zusätzliche fungizide Ausrüstung unserer Produkte vor Ort ermöglicht.

Ein Neubefall der Flächen wird bei Einsatz unserer Additive deutlich verzögert (s. entsprechende Techn. Merkblätter).

Eine Bewertung des unmittelbaren Objektfeldes und des konstruktiven Schutzes der Fassadenflächen ist unerlässlich.



Durch konstruktive Maßnahmen muss Feuchtigkeitseinfluss verringert werden, z.B. durch:

- ausreichende Dach- und Verblechungsüberstände
- gezielte Ableitung von anfallendem Wasser
- Vermeidung von Kältebrücken
- Verhinderung von Kondensatbildung
- glatte Bauteiloberflächen
- Spritzwasserschutz (Sockel, Sockelausbildung, Verblechungen, Gesimse, Terrassen)

Um Feuchtigkeit und Verschmutzungen und in weiterer Folge Algen- und Pilzbewuchs auf der Fassade zu vermeiden, sind Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen:

- Ableiten von Oberflächenwasser vom Objekt weg
- Reinigen der Dachrinnen
- Schäden an Wasserleitungen beheben
- Abdichtungen und Dehnfugen überprüfen und ggf. erneuern
- anstehende Feuchtigkeit vermeiden (Drainage kontrollieren)
- Schneeräumung
- Ggf. Reinigung der Fassade (z. B. durch Dampfstrahlen)
- anstehenden Pflanzenbewuchs entfernen: Begrünungsfreie Zone von mind. 3 m schaffen

Für mit Additiven vermischte Produkte gilt der Abfallschlüssel 080111. Bitte beachten Sie, dass biozidhaltige Produkte besonderer Sorgfalt bedürfen (Verarbeitung, Lagerung usw.). Siehe TM der entsprechenden LUCITE® Additive.

Dauerelastische Verfugungsmassen und Dichtungsprofile sind prinzipiell nicht überstreichbar.

Bei Kontakt mit weichmacherhaltigen Produkten (Tür und Fensterdichtungen etc.) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzuholen, bzw. ein Probeanstrich notwendig.

Flächen mit starken Ablagerungen wie z.B. Ruß, Nikotin, Fett, Öl usw. sind vor Beginn der Arbeiten mit Anlauger gründlich zu reinigen. Ausreichende Trockenzeit beachten!

Wird LUCITE® AcryloSil plus abgetönt, können in den gemischten Farbtönen geringe Mengen Lösemittel enthalten sein.

In schwierigen Fällen bitte vor Beginn der Arbeiten Rücksprache mit unserem technischen Außendienst, oder der Anwendungstechnik halten.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Allgemeine Hinweise

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neusten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung.

Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen.

Für die Haltbarkeit der Produkte sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig.

Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine Anwendungstechnische Beratung, wenn gleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.

Rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich.

Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle Angaben früherer Ausgaben ihre Gültigkeit.

#### **Allergikerberatung unter 02330 / 926 184.**

Für weitere technische Auskünfte und Informationen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02330 / 926 285 (Hot Line) an unsere Anwendungstechnische Abteilung.

Zusätzlich können Sie weitere Informationen über unsere Internetseite [www.cd-color.de](http://www.cd-color.de) abzurufen. Hier finden Sie alle produktbezogenen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter.

L - 5060 LUCITE® AcryloSil 260218 FL



Leistung verbindet

CD-Color  
GmbH & Co. KG  
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58

Tel. (+49) 02330/926-0  
Fax (+49) 02330/926-580  
[www.cd-color.de](http://www.cd-color.de)  
[info@cd-color.de](mailto:info@cd-color.de)

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe



Leistung verbindet